




004465 POLYDUR PLASTIC




1000 ml +
30-50 ml



1-2 warstwy



20-30 min
w 20°C



P180

Czas życia mieszanki w 20°C: 4-5 min

Opis:

Szpachla poliestrowa w kolorze ciemno szarym do napraw elementów z tworzyw sztucznych w samochodach i pojazdach użytkowych.

Zastosowanie:

Stosowana do wypełniania niewielkich uszkodzeń i zadrapań w tworzywach sztucznych.

Właściwości:

- Doskonała elastyczność
- Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych i laminatów szklanych
- Łatwe nakładanie
- Łatwe szlifowanie
- Dobra siła wypełniania
- Bardzo szybkie utwardzanie

Przygotowanie powierzchni:

Elementy z tworzyw sztucznych:

Powierzchnie podlegające naprawie odtłuścić za pomocą 00617 PLASTIC CLEANER i przeszlifować P180. W przypadku powierzchni polipropylenowych (PP-EPDM) należy zastosować EL010 PLASTIC PRIMER lub 05781 CLARPRIMER jako promotor przyczepności, a następnie nałożyć POLYDUR PLASTIC.

Aplikacja:

Szpachlowanie.

Proporcje mieszania:

	objętościowo	wagowo
004465 POLYDUR PLASTIC	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER (utwardzacz)	30-50 ml	20-30 g

W lecie ilość utwardzacza musi być zmniejszona do 2% wagowo, a w zimie może być zwiększona do 3%.

Czas życia mieszanki w 20°C: 4-5 minut.

Nałożyć jedną warstwę + jedną finalną.

Zalecana grubość pokrycia: co najmniej 200 µ.

DIR2004/42/CE: Szpachle IIB/b – VOC produktu gotowego do użycia 250 g/l

Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 200 g/l VOC

Czas schnięcia:

Można szlifować po upływie 20-30 min w 20°C.

Lampy IR: czas schnięcia zależy od mocy lamp.

Szlifowanie:

Szlifowanie na sucho papierem P180.

Warstwy następne:

Zawsze należy zastosować odpowiedni podkład systemu Lechler przed aplikacją lakieru w kolorze.



Uwagi:

Produkt nie ma przyczepności do kwaśnych gruntów typu wash-primer i podobnych produktów. Zmieszanych z utwardzaczem pozostałości nie należy umieszczać ponownie w puszcze ze świeżym produktem.

Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu.

Zbyt duża ilość utwardzacza może powodować odbarwianie powłok wierzchnich.

Aby zapewnić odpowiednią przyczepność do podłoża konieczne jest odtłuszczenie i zmatowienie powierzchni papierem ściernym P180.

Utwardzacz zawiera substancje drażniące. Należy unikać kontaktu ze skórą i chronić oczy. Po użyciu, umyć ręce wodą z mydłem.