



09639 MEGALACK HS CLEARCOAT



1000 ml +
500 ml +
50-150 ml

Czas życia
mieszanki
w 20°C:
2-3 godz.



17-19" DIN4
w 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
4 atm
HVLP:
Ø 1,3 mm
2 atm
Ilość warstw: 2



W 20°C:
wyschnięty dotykowo:
3-5 godz.
pełne schnięcie:
24 godz.
Wysychanie:
30 min w 60°C

Opis:

Dwuskładnikowy, szybkoschnący, akrylowy lakier bezbarwny o wysokiej zawartości części stałych.

Zastosowanie:

Lakier bezbarwny odpowiedni do systemów dwuwarstwowych.

Właściwości:

- Szybkie schnięcie
- Łatwa aplikacja
- Dobra stabilność pionowa
- Wysoka estetyka powłoki
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka wydajność
- Bardzo dobra odporność na zarysowania

Przygotowanie powierzchni:

Nakładać na powierzchnie pokryte lakierami bazowymi BSB lub HYDROFAN.

Aplikacja:

Natrysk – proporcje mieszania:

09639 MEGALACK HS CLEARCOAT
31330 (szybki) – 31340 (standardowy)
MEGAHARDENER HS (utwardzacz)
00697 (standardowy) – 00566 (wolny)
ACRIFAN THINNER (rozcieńczalnik)

objętościowo / wagowo

1000 części

500 części

50-150 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 2-3 godz.

Lepkość do natrysku w 20°C: 17-19" DIN4

Ø dyszy: pistolet tradycyjny: 1,2-1,4 mm; HVLP: 1,3 mm

Ciśnienie powietrza: pistolet tradycyjny: 4 atm; HVLP: 2 atm

Ilość warstw: 2 (standardowe)

Zalecana grubość pokrycia: 40-50 µ

Wydajność teoretyczna przy 50 µ: 1l mieszanki = 7,9 m²
1 kg mieszanki = 8 m²

VOC produktu gotowego do użycia: 543 g/l

Czas schnięcia:

W 20°C:

Pyłosuchy: 10-15 min

Wyschnięty dotykowo: 3-5 godz.

Pełne schnięcie: 24 godz.

Wysychanie w 60°C:

30 min

Polerowanie:

Po upływie 12 godz. w 20°C.



Uwagi:

W przypadku schnięcia w temperaturze poniżej 60°C powierzchnia nie może być narażona na trudne warunki w ciągu pierwszych dni po lakierowaniu. Do momentu pełnego utwardzenia powłoki należy unikać wysokiej wilgotności (rosy, szadzi) oraz kontaktu z substancjami agresywnymi jak smog, detergenty lub sól.